

[スリースター総合カタログ](#) > [波板・平板](#) > [樹脂平板](#) > [ポリカーボネートプレート](#)

ポリカーボネートプレート

施工例写真

メーカー名 **タキロンシーアイ株式会社**

特長

- 透明プラスチックの中では抜群の耐衝撃強度。
- 透明度、光線透過率にすぐれています。
- ロングライフに耐える耐候性
- UL規格や食品衛生法適応グレード適合したものもあります。
- 軽量で寸法安定性が良く、成形・加工が容易です。
- 耐熱・耐寒性にすぐれ-40°~+120°Cの広い範囲で使用できます。
- 優れた電気絶縁性。
- 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。

カラー/グレード対応表

カラー	標準品		特寸カット品			
	MR(耐擦傷) 耐候グレード	一般 グレード	耐候 グレード	MR(耐擦傷) 耐候グレード	耐候熱線 カットグレード	
クリア	透明	3,5	2,3,4,5,6,8,10	2,3,5,6,8	3,5	—
着色	ガラス色透明	—	—	3,5	—	—
	クリアスモーク	—	—	—	—	2,3,5
	グレースモーク	—	—	2,3,5	—	—
	ブラウンスモーク	—	—	2,3,5,8	—	2,3,5
透明マット	乳半	—	—	2,3,5	—	—
	透明片面マット	—	—	3,5	—	—
	透明両面マット	—	—	3,4,5,6,8,10	—	—
	透明両面すりガラス調マット	—	—	2,3,4,5	—	—
着色マット	クリアスモーク片面マット	—	—	—	—	2,3,5
	グレースモーク両面マット	—	—	3,5	—	—
	ブラウンスモーク両面マット	—	—	3,5	—	—
型板	ガラス色両面すりガラス調マット	—	—	2,3,4,5	—	—
	透明型板	—	—	3,5	—	—
	グリーン透明型板	—	—	3,5	—	—

※表中数字は厚み (mm) を示しております。

参考質量

板厚 (mm)	参考質量 kg/m ²
2.0	2.4
3.0	3.6
4.0	4.8
5.0	6.0

6.0	7.2
8.0	9.6
10.0	12.0