

塗装鋼板 (亜鉛 ガルバ込 その他薄板)



亜鉛鉄板m当り単重表 (kg/m)

		巾			
		610	762	914	1000
厚さ	0.25	—	—	1.96	2.14
	0.27	—	—	2.16	2.36
	0.30	—	—	2.38	2.60
	0.35	—	—	2.73	2.99
	0.40	2.10	—	3.09	3.38
	0.50	2.58	3.22	3.81	4.17
	0.60	3.06	3.82	4.58	5.02
	0.80	4.02	5.02	6.02	6.58
	1.00	4.98	6.21	7.45	8.16
1.20	5.98	7.47	8.96	9.80	

カラー鉄板m当り単重表 (kg/m)

		巾			
		610	762	914	1000
厚さ	0.27	—	—	2.16	2.36
	0.30	—	—	2.38	2.60
	0.35	—	—	2.73	2.99
	0.40	2.10	—	3.09	3.38
	0.50	2.58	3.22	3.81	4.17
	0.60	3.06	3.82	4.58	5.02
	0.80	4.02	5.02	6.02	6.58
	1.00	4.98	6.21	7.45	8.16
1.20	5.98	7.47	8.96	9.80	

ガルバリウム鋼板m当り単重表 (kg/m)

		巾				
		610	762	914	1000	1219
厚さ	0.27	—	1.77	2.12	2.32	—
	0.30	—	—	2.34	2.56	—
	0.35	—	—	2.69	2.95	—
	0.40	—	—	3.05	3.34	—
	0.50	—	—	3.77	4.13	5.03
	0.60	(3.00)	(3.74)	4.49	4.91	5.99
	0.80	3.95	4.94	5.92	6.48	7.90
	1.00	4.91	6.13	7.36	8.05	9.81
	1.20	—	—	8.79	9.62	11.73
	1.60	—	—	11.66	12.76	15.55
	2.00	—	—	14.53	15.90	19.38
	2.30	—	—	16.69	18.26	22.25

フッ素樹脂塗装鋼板m当り単重表 (kg/m)

		巾			
		610	762	914	1000
厚さ	0.35	—	—	2.86	3.13
	0.40	2.15	—	3.22	3.52
	0.50	2.63	3.28	3.94	4.31
	0.60	3.11	3.89	4.65	5.10
	0.80	4.06	5.07	6.09	6.66

塩ビ鋼板 (膜厚200ミリクロン) m当り単重表 (kg/m)

		巾			
		610	762	914	1000
厚さ	0.35	—	—	2.98	3.26
	0.40	2.23	—	3.34	3.65
	0.50	2.71	3.38	4.06	4.44
	0.60	3.22	4.03	4.83	5.28
	0.80	4.18	5.22	6.27	6.86

屋外用カーステンレス (sus304) m当り重量表 (kg/m)

		巾			
		610	762	914	1000
厚さ	0.30	1.45	1.81	2.17	2.38
	0.35	1.69	2.12	2.54	2.78
	0.40	1.94	2.42	2.9	3.17
	0.50	2.42	3.02	3.62	3.97
	0.60	2.9	3.63	4.35	4.76
	0.80	3.87	4.83	5.80	6.34