

バンポーライト波板

メーカー名 **バンポー工業株式会社**

特長

- 曲げ、衝撃に強いFRP
- スーパーラックフィルムによる優れた耐候性。
- FRPならではの耐薬品性は農畜産用途に最適です。鋼より強いガラス繊維を25%含有。
- 耐衝撃性も高く、雹（ひょう）や積雪地帯などで強度が必要な施設に最適です。
- 比重が1.45と高強度を保ちながら軽量であるため、構造物への負担軽減。
- アンモニアガスに対しても優れた耐久性があります。

形状・厚さ

板種	厚さ mm	公称幅 シングル mm	公称幅 ダブル mm	山数		山高 mm	ピッチ mm	標準 重ね山数	有効幅 mm	
				シングル	ダブル				シングル	ダブル
32波(鉄板小波)	0.7	670	1325	20.5	40.5	9	32.5	2.5	588	1241
	0.8			イラスト						
	1.0									
	1.2									
	1.5									
63波(スレート小波)	0.8	720	1410	11.5	22.5	17	63	1.5	630	1323
	1.0			イラスト						
	1.2									
	1.5									
	2.0									
130波(スレート大波)	1.0	960	1860	7.5	14.5	36	130	1.5	780	1690
	1.2			イラスト						
	1.5									
	2.0									
	76波(鉄板大波)									
1.2		イラスト								
1.5										
2.0										